Gesso Presse

Indicado para confecção de moldes para estamparia em prensas de até 100 toneladas.

Formula química:	$CaSO_4.0,5H_2O$
Natureza física	Pó
Cor	Branco

Propriedades físicas

Consistência sugerida para uso	32 a 42
Espraiamento	Min. 10 cm
Tempo de pega inicial (corte)	13 a 20 min
Resistência à flexão	Min. 90 kg/cm²
Umidade livre	Max. 2%

Obs.: Ensaios realizados na consistência 30 e misturado a 620 RPM.

Granulometria

Retido acumulado na 200 Mesh	1 % max.
Retido acumulado na 325 Mesh	2 % max.

Revisto em 19/12/2018

(85) 3499.3850
chaves@gesso.com.br