Gesso Fundição

Desenvolvido para a confecção de pré-moldados de gesso e esculturas.

Formula química:	$CaSO_4H_2OCaSO_4$
Natureza física	Pó
Cor	Branco

Propriedades físicas

Consistencia sugerida para uso	60 a 70
Espraiamento	≥ 4,0 cm
Tempo de pega inicial (corte)	8 minutos, máximo
Resistência à flexão	37 a 51 kg/cm²
Resistência à compressão	74 a 102 kg/cm²
Densidade aparente	0,80 g/cm³
Expansão linear de pega	0,10 % médio

Obs.: Ensaios realizados na consistência 75 e misturado manualmente.

Granulometria

Retido acumulado na 200 Mesh	3 % max.
Retido acumulado na 325 Mesh	6 % max.

Revisto em 10/11/2016

(85) 3499.3850
chaves@gesso.com.br