Gesso Star

Formula química:	$CaSO_4H_2OCaSO_4$
Natureza física	Pó
Cor	Branco

Propriedades físicas

Consistência sugerida para uso	65 a 75
Espraiamento	10 a 25 cm
Tempo de pega inicial (corte)	3 a 13 minutos
Tempo de pega final (polegar)	13 a 26 minutos
Resistencia a flexão	37 kg/cm² médio
Resistência a compressão	74 kg/cm² médio
Densidade aparente	0,80 g/cm³
Expansão linear de pega	0,15% médio

Obs.: Ensaios realizados na consistência 75 e misturado a 620 rpm.

Granulometria

Retido acumulado na 200 Mesh	8 % max.
Retido acumulado na 325 Mesh	10 % max.

Revisto em 10/11/2016

(85) 3499.3850
chaves@gesso.com.br