Gesso Spagless 2

Desenvolvido para a indústria de louça sanitária que usa sistema spagless na fundição.

Formula química:	$CaSO_4H_2OCaSO_4$
Natureza física	Pó
Cor	Branco

Propriedades físicas

Consistência sugerida para uso	65 a 75
Espraiamento	18 a 29 cm
Tempo de pega inicial (corte)	6 a 13 min
Resistencia a flexão	40 a 59 kg/cm²
Resistência a compressão	80 a 120 kg/cm²
Densidade aparente	0,80 g/cm³
Expansão linear de pega	0,15% médio
Absorção da água	
Recuperação do molde	
Consumo do ar comprimido	

Obs.: Ensaios realizados na consistência 75 e misturado a 620 rpm.

Granulometria

Retido acumulado na 200 Mesh	1,0 % max.
Retido acumulado na 325 Mesh	2,5 % max.

Revisto em 10/11/2016

(85) 3499.3850
chaves@gesso.com.br