Gesso Spagless 0

Desenvolvido para a indústria de louça sanitária que usa sistema spagless de alta performance na fundição.

Formula química:	$CaSO_4H_2OCaSO_4$
Natureza física	Pó
Cor	Branco

Propriedades físicas

Consistência sugerida para uso	60 a 72
Espraiamento	20 a 28 cm
Tempo de pega inicial (corte)	6 a 13 minutos
Tempo de pega final (polegar)	17 a 26 minutos
Resistência à flexão	50 a 75 kg/cm²
Resistência à compressão	100 a 150 kg/cm²
Densidade aparente	0,80 g/cm³
Expansão linear de pega	0,15% médio
Absorção da água	
Recuperação do molde	
Consumo do ar comprimido	

Obs.: Ensaios realizados na consistência 66 e misturado a 620 rpm.

Granulometria

Retido acumulado na 200 Mesh	2 % max.
Retido acumulado na 325 Mesh	4 % max.

Revisto em 10/11/2016

(85) 3499.3850
chaves@gesso.com.br