Gesso Extraduro

Desenvolvido para a confecção de moldes de gesso para estamparia de alta produtividade nos sistemas roller.

Formula química:	$CaSO_4.0,5H_2O$
Natureza física	Pó
Cor	Branco

Propriedades físicas

Consistência sugerida para uso	55 a 70
Espraiamento	18 a 28 cm
Tempo de pega inicial (corte)	6 a 13 min
Resistencia a flexão	Min. 50 kg/cm²
Resistência a compressão	Min. 100 kg/cm²
Densidade aparente	0,8 g/cm³
Umidade livre	2%
Expansão linear de pega	0,17%

Obs.: Ensaios realizados na consistência 66 e misturado a 640 rpm.

Granulometria

Retido acumulado na 200 Mesh	2 % max.
Retido acumulado na 325 Mesh	4 % max.

Revisto em 19/12/2018

(85) 3499.3850
chaves@gesso.com.br