



### **Gesso Cola**

Desenvolvido para a colagem de blocos de gesso.

Formula química:

$\text{CaSO}_4\text{H}_2\text{OCaSO}_4$

Natureza física

Pó

Cor

Branco

### **Propriedades físicas**

Consistencia sugerida para uso

80

Tempo de pega inicial (corte)

60 minutos

Tempo de pega final (digital)

120 minutos

Resistencia a flexão

35 kg/cm<sup>2</sup> médio

Resistência a compressão

70 kg/cm<sup>2</sup>

Densidade aparente

0,8 g/cm<sup>3</sup>

Obs.: Ensaios realizados na consistência 75, com agitação manual e sobre a superfície do bloco de gesso.

### **Granulometria**

Retido acumulado na 200 Mesh

2,0 % max.

Retido acumulado na 325 Mesh

4,0 % max.

Revisto em 10/11/2016

**(85) 3499.3850**  
**chaves@gesso.com.br**