



Gesso Molde

Formula química:	$\text{CaSO}_4\text{H}_2\text{OCaSO}_4$
Natureza física	Pó
Cor	Branco

Propriedades físicas

Consistência sugerida para uso	65 a 75
Espraiamento	10 a 15 cm
Tempo de pega inicial (corte)	3 a 10 minutos
Tempo de pega final (polegar)	13 a 20 minutos
Resistência à flexão	37 kg/cm ² médio
Resistência à compressão	74 kg/cm ² médio
Densidade aparente	0,80 g/cm ³
Expansão linear de pega	0,15% médio

Obs.: Ensaios realizados na consistência 75 e misturado a 620 rpm.

Granulometria

Retido acumulado na 200 Mesh	2 % max.
Retido acumulado na 325 Mesh	6 % max.

Revisto em 10/11/2016

(85) 3499.3850
chaves@gesso.com.br