



Gesso Fort - 250

Desenvolvido para a indústria de louças que utilizam fundição convencional e mecanizada.

Formula química:	$\text{CaSO}_4\text{H}_2\text{OCaSO}_4$
Natureza física	Pó
Cor	Branco

Propriedades físicas

Consistência sugerida para uso	70 a 78
Espraçamento	15 a 25 cm
Tempo de pega inicial (corte)	4 a 11 minutos
Tempo de pega final (polegar)	15 a 24 minutos
Resistencia a flexão	40 a 57 kg/cm ²
Resistência a compressão	80 a 110 kg/cm ²
Densidade aparente	0,80 g/cm ³
Expansão linear de pega	0,15% médio
Absorção da água	
Recuperação do molde	
Consumo do ar comprimido	

Obs.: Ensaios realizados na consistência 75 e misturado a 620 rpm.

Granulometria

Retido acumulado na 200 Mesh	1 % máximo
Retido acumulado na 325 Mesh	2 % máximo

Revisto em 10/11/2016

(85) 3499.3850

chaves@gesso.com.br